

# DEVAPLAS - technický list

## TMEL NA DŘEVĚNÉ PODLAHY.

**POPIS** Jednosložkový tmel z přírodních pryskyřic rozpustných ve vodním roztoku. Tmel je v barvách dřevin a lze jej vzájemně míchat. Tmel lze bez úprav přímo aplikovat.

**POUŽITÍ** Tmel je určen pro vyplnění spár nebo jiných defektů dřevěných podlah.

**APLIKACE** Tmel se nanáší přímo na dřevěnou podlahu plastovou nebo nerezovou špachtlí. Před aplikací se důkladně promíchá a může se vzájemně dobarvovat přidáním tmelu jiné barvy. Teplota tmelu má odpovídat teplotě prostředí. Neaplikujte při teplotách nižších než 13 °C. Tmel se nanáší v jedné vrstvě. Po zaschnutí je možné provést další vrstvu. Jestliže jsou spáry příliš hluboké - použijte tmel opakovaně ve více vrstvách, dokud nedojde k úplnému zaplnění spár. Doporučuje se vždy nechat jednotlivé vrstvy dostatečně vyschnout, aby se zabránilo defektům. Po zaschnutí, 3 - 4 hodinách, se zrousí brusivem o zrnitosti 60 - 80. Na tmel je možné aplikovat laky, oleje i vosky. Aplikace se provádí po úplném vytvrzení tj. po 24 hodinách.

## TECHNICKÁ DATA

Podíl sušiny 75 %.  
Hustota 1,6 g/cm.  
pH 6 - 6,5.  
Barevný tón V barvách dřevin borovice, smrk, buk, dub světlý, dub tmavý, mahagon, caoba (kakaově hnědá).  
Rozpouštědlo Voda.  
Doba schnutí 3 - 4 hodiny při teplotě prostředí 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %. Pro broušení při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se doby schnutí prodlužují. Po 24 hodinách dochází k úplnému zatvrdnutí. Pak lze provést povrchovou úpravu.  
Vydatnost 6 - 8 m/kg. Podle množství a velikosti spár.  
Ekologie Nejedovatý, nezapáchající.  
Požární charakteristika Nehořlavý.  
Nanášení Nerezovou nebo plechovou špachtlí.

**ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ** Ihned po použití studenou vodou.

**BALENÍ** plastové nádoby 0,5 kg  
6 kg

**SKLADOVÁNÍ** Pro uskladnění doporučujeme přiměřené teplotní podmínky od 5 °C do 30 °C. Pozor na přepravu v zimním období! **Nesmí zmrznout!**

**ZÁRUKA** 2 roky od data výroby v původních neotevřených obalech.

**BEZPEČNOST PRÁCE** Při práci nejíst, nepít, nekouřit, používat ochranné brýle a rukavice. Při dodržení uvedených podmínek nemá tento výrobek škodlivý vliv na zdraví. První pomoc: při styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem, při vniknutí do očí vyplachovat důkladně vodou příp. zavolat lékaře. Při náhodném požití nevyvolávat zvracení a postiženého uložit v klidu a přivolat lékaře.

**LIKVIDACE** Zbytky tmelů se likvidují po úplném vyschnutí společně s obaly v rámci komunálního odpadu.

**VÝROBCE** QUIDE S.A. DEVA, Španělsko.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte poradenského servisu firmy DEVA, s. r. o., 28.října 25, Jablonec n./N., tel.: 483 318 045, fax: 483 318 044, [www.info@devasro.cz](http://www.info@devasro.cz)