

DEVAKOL DK-10 - technický list

LEPIDLO PRO LEPENÍ DŘEVĚNÝCH A LAMINÁTOVÝCH PLOVOUCÍCH PODLAH.

POPIS Disperzní lepidlo - polyvinil acetát rozpustný ve vodě. Vlastností lepidla DK-10 je rychlé dosažení pevnosti spoje. Po zaschnutí vykazuje vysokou koherenci a dobrou pružnost. Je velice odolné proti vodě a vlhkosti. Třída D3.

POUŽITÍ Speciální lepidlo pro lepení spojů dřevěných nebo laminátových plovoucích podlah. Velice rychle zasychá, což umožňuje vysoce produktivní montáž. Po zaschnutí je čiré.

APLIKACE Před aplikací se nechá vyrovnat teplota lepidla a prostředí. Lepidlo se protřepe a nanáší se přímo do drážek lamel, které se sesadí a stáhnou. Přebytečné lepidlo se „odřízne“ špachtlí. Vlhkost dřeva v době nanášení lepidla se má pohybovat mezi 7 a 11 %. Nedoporučuje se lepení při vlhkosti nad 12 %.

Vzhledem ke kyselosti pH, kterou má lepidlo DK-10 je velmi důležité, aby nástroje používané při nanášení byly z nerez oceli nebo plastu.

TECHNICKÁ DATA

Podíl sušiny 51% (+/-) 1% z celkové váhy.

Viskozita 12.000 cps - 22.000 cps. (h = 6 r p. m = 10).

Brookfield při 20 °C

pH 3 - 3,5

Hustota 1,08 g/cm .

Barevný tón Bílá barva.

Pach Charakteristický pro disperzní lepidla.

Rozpouštědlo Voda. Jestliže potřebujeme snížit viskozitu přilnavosti, smícháme s vodou. Množství do 3 % nemění vlastnosti výrobku.

Nanášení Pro nanášení doporučujeme použít přímo 0,5 kg balení s dávkovací hubicí.

Doba schnutí Povrchově zasychá za 5 minut. Pevnost vykazuje již po 15 minutách.

Vydatnost Na běžné lamely 0,04 kg/m .

Ekologie Není nebezpečné při dodržování podmínek bezpečnosti práce.

Požární charakteristika Nehořlavé.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ Ihned po použití studenou vodou.

BALENÍ Plastové nádoby 0,5 kg

SKLADOVÁNÍ Pro uskladnění doporučujeme přiměřené teplotní podmínky od 5 °C do 30 °C.

Pozor na přepravu v zimním období! **Nesmí zmrznout!**

ZÁRUKA 2 roky od data výroby v původních neotevřených obalech.

BEZPEČNOST PRÁCE Při správném postupu při zpracování nemá tento výrobek škodlivý vliv na zdraví. Při práci nejíst, nepít, nekouřit, používat ochranné brýle a rukavice. První pomoc: při styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem, při vniknutí do očí vyplachovat důkladně vodou příp. zavolat lékaře.

LIKVIDACE Zbytky lepidla se likvidují po úplném vyschnutí společně s obaly v rámci komunálního odpadu.

VÝROBCE QUIDE S.A. DEVA, Španělsko.

SPLŇUJE NORMY EN 204 označeno D3

UNE 56 779 dýchované plovoucí podlahy.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte poradenského servisu firmy DEVA, s. r. o., 28.října 25, Jablonec nad Nisou, tel: 483 318 045, fax: 483 318 044
e-mail: info@devasro.cz, www.devasro.cz